

PENGUIN SOFTPLAST TAVAN

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ · ПЕРЕВОД С АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО

Описание продукта

Penguin Softplast Tavan — высококачественная потолочная эмульсионная краска на основе акрилового сополимера, обеспечивающая паропроницаемость поверхности. Обладает высокой укрывистостью, легко распределяется по поверхности и образует ровное матовое покрытие. Экологична и не имеет запаха.

Области применения

Предназначена для внутренних поверхностей: стен, потолков, шпаклёвки, штукатурки, бетона, гипсокартона и бетопана.

Подготовка поверхности и нанесение

Перед нанесением поверхность необходимо очистить от остатков старой краски, пыли, грязи и жира. Для получения ровной поверхности следует нанести финишную шпаклёвку; при необходимости поверхность отшлифовать и загрунтовать грунтовкой Penguin Binder. Через 2-3 часа после нанесения грунтовки поверхность готова к окрашиванию.

Температура поверхности при нанесении должна составлять от +5 до +30 °C, относительная влажность не должна превышать 80%. Краску можно разбавить водой не более чем на 10%. Наносить в два слоя кистью или валиком. Интервал между слоями — 4-6 часов в зависимости от температуры в помещении.

Толщина наносимого слоя и теоретическая площадь покрытия

Показатель	Минимум	Максимум
Толщина сухого слоя, мкм	25	35
Толщина мокрого слоя, мкм	70	95
Теоретическая площадь покрытия, м²/л	10,6	14,8

Физические свойства

Параметр	Значение
Цвет	Можно колеровать по системе Multicolor
Объёмная доля сухого остатка	62% ± 2%
Плотность	1,69 ± 0,02 г/мл
Вязкость при 25 °C	125 ± 5 KU
Блеск	Матовый
Разбавитель	Вода, до 5-10%

Расход краски

В зависимости от ровности поверхности и способа нанесения 1 кг краски позволяет окрасить 10-13 м² в один слой. На расход влияют шероховатость и пористость окрашиваемой поверхности, а также способ и условия нанесения.

Производитель: CMT GROUP MMC

Адрес: шоссе Бадамдар, 27, Баку, Азербайджан
Тел.: (+994 12) 345 04 05 · Факс: (+994 12) 345 04 06
E-mail: office@cmt.com.az · Сайт: www.penguin.az

Примечание: это перевод доступного текста официального технического паспорта. Оформление адаптировано, а не является точной копией исходного PDF.